


Keramikabplatzungen


Die häufigste Ursache von Keramikabplatzungen liegt in der Verarbeitung der Zirkonarbeiten. In den folgenden Abbildungen wird versucht, dies näher zu erläutern.




Okklusion zu hoch



Nach dem Einschleifen ...



... entsteht Bruchgefahr




Keramikteile können absplintern

Lösung:



Nach dem Einschleifen ...



... unbedingt abrunden